R.A.P. bv Industries®

TDS

REFLEX PLUS PRIMER

HECHTINGPRIMER VOOR REFLEX PLUS.



R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

PEC® Membranes
Compatible Systems



PRODUCTBESCHRIJVING:

Primer op basis van hoogwaardige polymeren, additieven in waterdispersie en speciale vulstoffen. Geformuleerd in de R&D-labo van R.A.P.

TOEPASSINGSGEBIED:

Speciaal ontwikkeld om het doordringen van oliën uit vers aangebrachte bitumineuze membranen te blokkeren. Hierdoor kan onmiddellijk een vloeibare beschermlaag worden aangebracht (zoals REFLEX PLUS en REFLEX PLUS T2).



AANDACHTSPUNTEN:

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Reinig de ondergrond grondig om stof, vreemde of niet-hechtende stoffen te verwijderen. Controleer of de membranen correct zijn gelegd en of de overlappingen goed hechten. Herstel eventuele afdichtingen met Screen Edge.

AANBRENGEN VAN DE PRIMER

Breng R.A.P. PLUS PRIMER aan op een droge en schone ondergrond, in één laag met een verbruik van 250 g/m². Raadpleeg de volgende tabel voor de wachttijd voordat u R.AP. PLUS T2 aanbrengt.

WAARSCHUWING

Geen additieven of water/solventen toevoegen. Niet gebruiken bij beschadigde verpakking.

VOORZORGSMAATREGELEN

Zorg dat het product volledig droog is vóór overschilderen. Toepassen bij temperaturen tussen +5°C en +35°C.

Weersomstandigheden	Overmatig aanbrengen
20°C / 55% RH:	3 u
15°C / 55% RH:	5 u
10°C / 55% RH:	8 u
5°C / 55% RH:	12 u

R.A.P. INDUSTRIES heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is R.A.P. INDUSTRIES aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van R.A.P. INDUSTRIES worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

REFLEX PLUS PRIMER



VERBRUIK:

250 g/m² in één laag.

VERPAKKING:

5 kg - Art.nr.: R107

OPSLAG:

12 maanden houdbaar in onbeschadigde verpakking, bewaren tussen +5°C en +35°C. Niet vorstbestendig.

VOORZORGSMAATREGELEN

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag beschikbaar voor professionals.

MILIEU

Gooi het product en/of lege verpakkingen niet in het milieu. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor meer informatie over afvalverwerking.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

Uiterlijk:	Vloeibare
Kleur:	Melk wit
Dichtheid (bij 20°C):	1.50 ± 0.05 g/cm³ EN ISO 2811-1
pH:	10 ± 1 UNI 8490-4
Viscositeit (bij 20°C):	500 ± 100 cPs UNI EN 8490

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

BIJ VRAGEN CONTACTEER UW TECHNISCH ADVISEUR:

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.